



BAUCHEMIE



Prüfzeugnis auf Anfrage

TRENNMITTEL CHRYSO

Erleichtert das Ausschalen im Fertigteilwerk oder auf der Baustelle, selbst wenn die Schalung etwas porös ist. Aufgrund seiner „befeuchtenden“ Eigenschaft bildet es einen gleichbleibenden Ölfilm auf der Schalungsoberfläche. Es erleichtert die Ausbreitung des Betons und reduziert Luftporen, welche durch das Verdichten verursacht werden können.

Artikelnummer	Verpackung	Liter	I/Palette
TMCH25	Kanister	25	600
TMCH215	Fass	215	
TMCH1000	Tank	1000	

Gebrauchsanweisung:

Gebrauchsfertig, mit einem Sprühgerät oder einer Sprühpistole auf die sauberen Formen und Schalungen auftragen, Mengenaufwand: 30 bis 50 m²/Liter. Gleichmäßig und dünn auf die gesamte Schalung auftragen. Da ein Liter für 50 m² Fläche ausreicht, ist es ein sehr wirtschaftliches Produkt. Gleichmäßig, lückenlos und dünn auftragen.



für TOP-Sichtbeton-qualität

SICHTBETONTRENNMITTEL RICON

ist eine umweltverträgliche Trennmittelemulsion auf Basis nachwachsender Rohstoffe, die für die Erstellung von hochwertigen Sichtbetonflächen im Fertigteil- und Ortbetonbau konzipiert wurde. Die spezielle Rezeptur bewirkt sehr helle und hochwertige Oberflächen.

Artikelnummer	Liter	I/Palette
TMSB25	25	600

Gebrauchsanweisung:

Ricon wird mittels handelsüblichen Sprühgeräts gleichmäßig dünn und sparsam aufgetragen. Emulsionen bilden nach dem Auftrag einen milchig weißen Film, der nach dem Ablüften der Wasserkomponente verschwindet, danach kann mit dem Betoniervorgang begonnen werden. Die Ablüftdauer ist von den Witterungsverhältnissen abhängig (ca. 10 – 30 min bei 20 °C und 60 % LF).

Vorteile:

- Hervorragende Trennwirkung
- Lösemittel- und mineralölfrei

Technische Details:

Gefrierpunkt	-5 °C
Verarbeitungstemperatur	0-45 °C



SICHTBETONTRENNMITTEL SAUBÄR

Artikelnummer	Liter	I/Palette
TMSBR25	25	600



TRENNMITTEL LIDOL BIO

Artikelnummer	Liter	I/Palette
14PRST30L	25	600



TRENNMITTEL 3CS® EASYMOLD

Lösemittelfreies Trennmittel auf Mineralölbasis für die Betonindustrie auf der Baustelle und im Fertigteilwerk.

Artikelnummer	Liter	I/Palette
TMEM25	25	600

VERDUNSTUNGSSCHUTZ

Nachbehandlungsmittel für Frischbetonoberflächen lt. RVS

Artikelnummer	Verpackung	kg	kg/Palette
VD25K	Kanister	25	600
VD200F	Fass	190	

Gebrauchsanweisung:

Curing TC wird zur Nachbehandlung von Beton- und Mörteloberflächen eingesetzt, auf die später keine Beschichtung aufgebracht wird. Soll ein nachträgliches Beschichten erfolgen, ist ein restloses Entfernen des Schutzfilms erforderlich. Curing TC wird besonders für Verkehrsflächen mit Griffigkeitsanforderungen an den Beton (Straßenbeton) eingesetzt. Das Aufbringen von Curing TC muss auf die mattfeuchte Betonoberfläche erfolgen.

Technische Details:

Wirksamer Bestandteil	Wachsemlusion
Farbe	Milchig weiß
Dichte	ca. 1,00 g/cm³
Gefrierpunkt	ca. 0 °C
Lagerung	Gut verschlossen, vor übermäßiger Wärme geschützt und frostfrei in Originalgebinden lagern. Achtung, durch Frosteinwirkung wird das Mittel unbrauchbar.
Auftragsmengen	Bei Straßenbeton mit Griffigkeitsanforderung (VM) ca. 150 g/m² Bei Beton für nicht befahrene Bauteile (BM) ca. 120-150 g/m²

GLORIA SCHALÖLSPRITZE

für Trennmittel oder Verdunstungsschutz

Artikelnummer	Liter	Betriebsdruck bar
GS10	10	6
GS05	5	6

SPRITZLEITUNG KOMPLETT für Gloria

Artikelnummer
GSZ01

ERSATZDÜSEN STANDARD

Artikelnummer
GSZ02

KALKDÜSE

speziell für Verdunstungsschutz

Artikelnummer
GSZ03



Prüfzeugnis auf Anfrage





DRUCKSPRÜHGERÄT Paint Pro 5

Artikelnummer
GSPP05



AKKU KOMPRESSOR

Artikelnummer
GSZ920



AKKU STARTER KIT

Artikelnummer
GSZ449



RÜCKENSPRÜHER Pro 1200 Li-on

Artikelnummer
GSRS12



TELESKOPVERLÄNGERUNG

Artikelnummer	Länge m
GMTV01	0,5-1
GMTV02	1-2

GUMMIWISCHER mit verstrebarer Stielhalterung Typ B

Artikelnummer	Breite cm
31GUMW60S	60
31GUMW80S	80



GUMMIWISCHER ERSATZGUMMI

Artikelnummer	Breite cm
31GUMWE60	60
31GUMWE80	80



TAUMITTEL SNO-N-ICE

Artikelnummer	kg	kg/Palette
14SNOICE	25	1000

- sicher . schonend . effizient
- 25 kg (Taumittel mit Rost- und Betonschutzfunktion)
- Mit Rostschutzfunktion
- Mit Betonschutzfunktion
- Körnung mit Antirutscheffekt
- Mit Langzeitwirkung bis 24 h
- Bis -21 °C

